

**ŚREDNIE PARAMETRY TECHNICZNE**Nazwa cementu: **CEMENT CEM IV/B(V) 32,5 R**

Badania wykonane w okresie: od 01 do 29.06.2016

Lp	Właściwość	Wymagania wg wg PN-EN 197-1	Wynik badań
1	Zmiany objętości	$\leq 10$ mm	<b>0,15</b> mm
2	Początek czasu wiązania	min 75 min	<b>269</b> min
3	Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach	$\geq 10$ MPa	<b>14,8</b> MPa
4	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 32,5$ MPa	<b>37,3</b> MPa

Częstochowa 2016.06.29

Wyniki badań zestawiał :

Kierownik Laboratorium  
mgr inż. Wojciech Pacierpnik  
ITB Nr 2682/7/84 z dn 30.10.84